

Podio Balkonbodenplatten

Lagerprogramm Exterior Schweiz

www.fundermax.com

For you to create

Fundermax

**„Balkone bedeuten Freiheit –
und die braucht es auch bei
deren Gestaltung.“**

(Isabelle S., Projektleiterin)



Notz
PLASTICS AG

Materialbeschreibung

Max Compact Exterior Platten sind duromere Hochdrucklamine (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF, mit wirksamem Witterungsschutz dank doppelt gehärteter Acryl-Polyurethan-Harze. Die Erzeugung erfolgt in Hochdruckpressen, unter starkem Druck und hoher Temperatur.

Im Einsatz als Balkonboden bewähren sich die Platten als hochwertige Bauprodukte mit CE-Kennzeichen und rutschhemmender Hexagon-Oberfläche, geeignet für Balkone, Treppen und Podeste. Der Werkstoff wird für tragende Konstruktionen im Neubau genauso wie für Sanierungsprojekte im Außenbereich eingesetzt.

Formate

XL = 4100,0 x 1854,0 mm = 7,6 m²

X2 = 2050,0 x 1854,0 mm = 3,8 m²

NEU!

Vorteil:

- leichtere Handhabung durch geringeres Gewicht

GR = 2800,0 x 1300,0 mm = 3,64 m²

NEU!

Vorteile:

- einfache Bearbeitung und Anpassung auf der Baustelle
- kein Versiegeln der Kanten notwendig
- dekorative Untersicht
- geringer Verschnitt bei Standardbalkontiefe von 2500,0 mm
- ideal für Balkonsanierungsprojekte

Formattoleranzen +10,0–0,0 mm (EN 438-6, 5.3)

Plattenformat ist ein Produktionsformat. Für Maß- und Winkelgenauigkeit empfiehlt sich allseitiger Zuschnitt. Je nach Zuschnitt reduziert sich das Nettomaß um ca. 10,0 mm.

Kern

Der Kern ist in F-Qualität, flammhemmend und in brauner Farbe erhältlich.

Dicken (nach statischen Erfordernissen)

Dicken	Toleranzen (EN 438-6, 5.3)
16,0 mm	±0,7 mm
18,0 mm	±0,7 mm
20,0 mm	±0,7 mm

Regionale Bauvorschriften beachten! Nur für horizontalen Einsatz!



Rutschklassen

- R10 gemäß DIN 51130
- Gruppe C gemäß DIN 51097

Zulassung – Allgemeine Bauartgenehmigung

Nummer Z-50.4-337

Z-50.4-337_10-09-2021.pdf (fundermax.at)



- 1 01** Wandanschluss Geländer
- 1 02** 5171 NH Polar Oak mit 8,0 mm Fuge
- 1 03** 0075 NH Dark Grey

Oberflächen

Besonders im Freien braucht es Oberflächen, die nicht nur den hohen Anforderungen an Sicherheit und Beständigkeit, sondern auch jenen an Ästhetik gerecht werden.

NH – Hexa (Oberseite)

- tiefe Noppenstruktur
- griffige Prägung sorgt für Rutschhemmung
- optimaler Schutz der Dekore vor Witterungseinflüssen
- zusätzliche Dekorauswahl: siehe Gesamtlieferprogramm

NT (Unterseite)

- dekorative Balkonuntersicht

Dekore

Ein Stück Freiheit, erweiterter Wohnraum, ein gestalterisches Highlight und unverzichtbarer Bestandteil moderner Architektur. So individuell der Nutzen eines Balkons, so auch die Geschmäcker jener, die sich an ihm erfreuen.

Unter dem Aspekt der Kombinierbarkeit mit anderen Materialien (Fassade, Fenster, Balkonmöbel etc.) setzt Fundermax auf zwei neutrale und trendige Farbfamilien.

Zum einen auf von der Natur inspirierte Looks und warme Farbtöne mit Wohlfühlcharakter. Zum anderen auf städtische Farbwelten als Ausdruck für modernen Lifestyle – die perfekte Ergänzung für puristischen Wohnstil und urbane Modernität.





Lieferprogramm

			Produkt	Max Compact Exterior Podio Balkonbodenplatten							
			Formate (mm)	4100,0 x 1854,0		2050,0 x 1854,0		2800,0 x 1300,0		Rückseitendekor	Dekorrichtung
			Dicken (mm)	16,0	18,0/20,0	16,0	18,0/20,0	16,0	18,0/20,0		
			Oberfläche	NH, Rückseite NT							
			Qualität/ Kernfarbe	F-Qualität, braun							
Dekorart	Dekornr.	Dekorname	nächstliegender NCS-Code/ Holzart								
U	0066	Sand	S 1505-Y20R	●	○	●	○	●	○	X	N
U	0074	Pastel Grey	S 2500-N	●	○	●	○	●	○	X	N
U	0075	Dark Grey	S 5000-N	●	○	●	○	●	○	X	N
U	0144	Costa	S 3005-Y20R	●	○	●	○	●	○	X	N
M	0427	Skyline		●	○	●	○	●	○	X	L
H	5171	Polar Oak	Eiche	●	○	●	○	●	○	X	L

Weitere Ausführungs- und Dekormöglichkeiten finden Sie in unserem Exterior Gesamtlieferprogramm.
Lieferung: Rückseite (NT) oben
Alle Dekore sind auch mit Rückseite (NT) Dekor 0890 Balkonweiß lieferbar.


Lieferoptionen
● = in handelsüblichen Mengen ab Lager lieferbar
○ = gemäß aktueller Lieferzeit

Dekorarten
U = Colour
M = Material
H = Nature

Dekor/Dekorrichtung
X = Dekor beidseitig
L = Dieses Dekor ist richtungsorientiert (längs). Bitte bei Optimierung und Zuschnitt beachten.
N = Dieses Dekor ist richtungslos. Sie können es beim Zuschnitt drehen.

Grundsätzliches zur Handhabung

2 01



2 01 Aufbau Balkonbodenplatte

2 02 Lotschnitt Prinzip Hinterlüftung und Gefälle



Podio Balkonbodenplatten können auf verschiedene Arten auf entsprechende Unterkonstruktionen, mit Gefälle, geschraubt oder geklebt werden. Untergrund und Unterkonstruktion müssen statisch ausreichend tragfähig sein. Hinterlüftung mit 25,0 mm Mindestabstand zum Untergrund gewährleisten. Feuchtespeichernde Untergründe (Rasen, Schotter, Kies etc.) sind ungeeignet! Für ausreichende Entwässerung des Untergrundes sorgen.

Material vor stauender Nässe schützen – Platten müssen abtrocknen können. Generell ist bei Balkonen ein Gefälle von $\geq 2 \%$ einzuhalten. Auf geeignetes Dehnungsspiel achten. Plattenstöße müssen mind. 8,0 mm betragen. Bei parallel zur Stoßfuge laufenden Unterkonstruktionen: Plattenstöße über Unterkonstruktion anordnen und eventuell durch geeignete Verbindungen auf gleichem Niveau halten. Elastische Zwischenlagen zur Unterkonstruktion und zwischen Unterkonstruktionsteilen, die eine größere Toleranz als $\pm 0,5$ mm zulassen, vermeiden.

Bei Montage mit Schrauben auf einer Holzunterkonstruktion Fix- und Gleitpunkte ausbilden. Holzunterkonstruktion entsprechend nationaler Normen ausfertigen (Holzfeuchtigkeit $15 \% \pm 3$). Auf konstruktiven bzw. chemischen Holzschutz achten!

Entsprechende Hinterlüftung gewährleisten, damit die Platten beidseitig konditionieren können. Vollflächiges Aufbringen auf den Untergrund unterlassen. Unterkonstruktion gegen Korrosion schützen.

2 02



Verlegerichtlinien

Befestigungsabstände

Unterkonstruktionsstreifen müssen eine Breite von $\geq 60,0$ mm, im Stoßbereich $\geq 80,0$ mm, aufweisen. Bei Holzunterkonstruktionen im Stoßbereich ≥ 100 mm. Der Abstand B sollte $\leq$ Abstand A (Auflager/Träger) sein, jedoch nie größer als $600,0$ mm.


Randabstände

Bei Montage mit Schrauben kann der Randabstand $20,0$ – $100,0$ mm betragen.

Plattenstöße und Fugenausbildung

Damit Maßänderungen ungehindert stattfinden können, müssen Fugen mind. $8,0$ mm breit ausgeführt werden. Fugenausfüllung mit dauerelastischem Dichtstoff. Fuge mit dauerelastischem Kunststoffband unterlegen.

3 01




Verkehrslasten kN/m^2

max. zulässige Durchbiegung von 1/300	3,0	4,0	5,0
Plattendicken	Stützenabstände in mm		
	A $\leq 500,0$		
16,0 mm	X	X	X
18,0 mm	X	X	X
20,0 mm	X	X	X
	A $\leq 600,0$		
16,0 mm	X	X	–
18,0 mm	X	X	X
20,0 mm	X	X	X
	A $\leq 800,0$		
20,0 mm	X	X	–

x = zulässig

Bei zulassungsnotwendigen Anwendungen in Deutschland maximale Trägerabstände gemäß der allgemeinen Bauaufsichtslinien-Zulassung Z-50.4-377 beachten. Aktuelle Zulassungen unter www.fundermax.at.

Montage – mechanisch nicht sichtbar befestigt



Fixpunkt



Fixpunkte dienen der gleichmäßigen Verteilung (Halbierung) der Quell- und Schwindbewegungen. Bohrlochdurchmesser in Max Compact Exterior Platte um eine Gangtiefe geringer als Schraubendurchmesser ausführen.

Gleitpunkt

Lochdurchmesser in der Unterkonstruktion je nach benötigtem Dehnungsspiel größer als Befestigungsmittel-Durchmesser bohren. Schaftdurchmesser des Befestigungsmittels plus 2,0 mm pro Meter Verkleidungsmaterial vom Fixpunkt ausgehend. Befestigungsmittel so setzen, dass sich die Platte bewegen kann. Schrauben nicht zu fest anziehen. Keine Senkschrauben verwenden. Mittelpunkt der Bohrung in Unterkonstruktion muss mit dem in den Platten übereinstimmen. Bohrhilfen (Bohrvorrichtungen) verwenden. Befestigungsmittel von Plattenmitte ausgehend setzen.


Hinweis

Bei Holzunterkonstruktionen auf konstruktiven bzw. chemischen Holzschutz achten! EPDM-Band mit einer Dicke von mind. 1,2 mm verwenden. Um die Dichtfuge rissfrei zu halten, wird das Benutzen eines Stopfbandes empfohlen.



- 3 02** Balkonboden und Holztram
- 3 03** Zweifeldplatte
- 3 04** Einfeldplatte
- 3 05** Balkonbodenplatte auf Stahlträger verdeckt befestigt (geschraubt)
- 3 06** Balkonbodenplatte auf Holzträger verdeckt befestigt (geschraubt)

Montage mit Klebesystemen



Verklebung


Alternative zur mechanischen Befestigung: Verkleben mit speziell entwickelten Klebesystemen der Firma Propart, Innotecc. Funktioniert auf herkömmlichen Metallunterkonstruktionen.

Hinweis

Für zwängungsfreie Befestigung sorgen. Dehn- und Schwindverhalten der Max Compact Exterior Platte berücksichtigen! Kleben ist in Deutschland bauaufsichtlich nicht zugelassen! Die maximale Plattengröße ist der Zulassung des Klebemittelherstellers zu entnehmen, die Verlegerichtlinien der Zulassung des jeweiligen Klebesystems.

3 07 Balkonboden und Stahlträger (geklebt)

3 08 Balkonbodenplatte auf Stahlträger verdeckt befestigt (geklebt)



Physikalische Daten und Zulassungen

Eigenschaften	Prüfmethode	Beurteilung	Normwert ¹⁾	Typischer Wert ²⁾
Lichtechtheit und Witterungsbeständigkeit (NT)				
Beständigkeit gegenüber künstlicher Bewitterung*	EN 438–2:2016, Abs.29, 3000 h	Kontrast: Graumaßstab Aussehen: Grad	Kontrast: ≥ 3 Aussehen: ≥ 4	Kontrast: 4–5 Aussehen: 5
Beständigkeit gegenüber UV–Strahlung*	EN 438–2:2016, Abs. 28	Kontrast: Graumaßstab Aussehen: Grad	Kontrast: ≥ 3 Aussehen: ≥ 4	Kontrast: 4–5 Aussehen: 5
Eigenschaften	Prüfmethode	Maßeinheit	Normwert ¹⁾	Typischer Wert ²⁾
Mechanische Eigenschaften				
Rohdichte	DIN 52328 / EN ISO 1183	g/cm³	≈ 1,35	1,44
Biegefestigkeit	EN ISO 178	MPa	≈ 80	Quer: 105 Längs: 170
E–Modul	EN ISO 178	MPa	≈ 9.000	Quer: 11.000 Längs: 16.000
Zugfestigkeit	EN ISO 527–2	MPa	–	Quer: 95 Längs: 140
Beständigkeit gegenüber Stoßbeanspruchung mit einer großen Kugel	EN 438–2:2016, Abs. 21	mm	≤ 10	5 – 6
Thermische Eigenschaften				
Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit	EN 438–2:2016, Abs.15	%	Massenzunahme ≤ 8	2
Maßhaltigkeit bei erhöhter Temperatur	EN 438–2:2016, Abs. 17	%	Längs: ≤ 0,30 Quer: ≤ 0,60	Längs: 0,08 Quer: 0,16
Wärmeausdehnungskoeffizient	DIN 52328	1/K		18 x 10 –6
Wärmeleitfähigkeit		W/mK		0,3
Wasserdampfdiffusionswiderstand				ca. 17.200 μ
Baustoffklassen				
Baustoffklasse Europa	EN 13501–1	MA39–VFA Wien	Euroclass B–s2, d0 für 6 – 13 mm**	
Fassadenbrandprüfung Österreich	ÖNORM B 3800–5	MA39–VFA Wien	geprüfte Plattenstärken 8 – 13 mm	
Feuerwiderstandsprüfung Balkonbodenplatte Österreich	EN 1365–2	MA39–VFA Wien	R30 bei Plattenstärke 20mm	
Baustoffklasse Schweiz	EN 13501–1	MA39–VFA Wien	Euroclass B–s2, d0 für 6 – 13 mm ²⁾	
Baustoffklasse Frankreich	NFP 92501	LNE	M1 für 2 – 10 mm	
Baustoffklasse Spanien	UNE 23727–90	LICOF	M1 für 6 – 10 mm	
Baustoffklasse Polen	PN–B–02867:2013–06	Instytut Techniki Budowlanej	NRO für 6 – 10 mm mechanisch sichtbar/unsichtbar befestigt NRO für 8 – 10 mm unsichtbar geklebt	
Zulassungen				
Fassadenzulassung Deutschland		Institut für Bautechnik Berlin	6, 8, 10 mm, Zulassungs–Nr. Z–10.3–712	
ETB–Richtlinie für Bauteile, die gegen Absturz sichern, von 6/1985 Balkongeländer		TU Hannover	bestanden (je nach Bauvorschrift und Geländer–konstruktion 6, 8, 10 oder 13 mm Plattendicke)	
Avis technique Frankreich		CSTB	6, 8, 10 und 13 mm, Holz– und Metallunterkonstruktion, Zulassung No. 36–87 2/16–1749 No. 36–106 2.2/14–1623_V1 No. 36–125 2.2/13–1565_V2 No. 36–125 2.2/21–1809_V1 No. 36–125 2.2/16–1716 No. 36–29 ATT–20/013_V1 No. 26–29 ATT–20/014_V1	
WinMark UK		Wintech	A10114	

Für die Oberfläche NT gilt eine Glanzgradtoleranz von ±5 GE, gemessen bei 60°. Hinsichtlich Farbtoleranz gilt das Merkblatt Toleranzen des ÖFHF (Stand 2017-1-16; www.oefhf.at).

¹⁾ gemäß EN 438-6

²⁾ exemplarische Darstellung – Fundermax garantiert ausschließlich Einhaltung der Normwerte
Weitere Prüfungen und Zulassungen: www.fundermax.at/downloads

* Dekor AUTN: künstliche Bewitterung EN ISO 4892-2: 1500 h; beurteilt nach Graumaßstab EN 20105-A02:2

* Individualdekor: künstliche Bewitterung EN ISO 4892-2: 3000 h; beurteilt nach Graumaßstab EN 20105-A02:3

** Ausnahme: Podio Balkonbodenplatte, EUROCLASS B-s2, d0 (6,0–20,0 mm)

Rechtliche Hinweise:

Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Bauvorschriften, diesbezüglich übernehmen wir keine Haftung. Bitte prüfen Sie, ob bei Ihrem Bauvorhaben die Anforderungen zur wirksamen Einschränkung der Brandweiterleitung eingehalten werden (z.B. OIB-RL 2, DE Musterverwaltungsvorschrift technische Baubestimmungen MVV TB etc.). Diese Broschüre richtet sich an Fachleute, die mit den einschlägigen Normen, Fachregeln, gesetzlichen Anforderungen und Richtlinien über Bauprodukte vertraut sind.

Das Regelwerk wurde mit großer Sorgfalt erarbeitet, dennoch weisen wir darauf hin, dass die Verantwortung für die korrekte Planung beim Planer und die der korrekten Montage beim Verarbeiter liegt.

Lagerprogramm Exterior Schweiz



Oberfläche NT

Dekor- art	Dekor Nr.	Dekorname	Ober- fläche	Stärke (mm)	Format (mm) 2800 x 1300	Format (mm) 2800 x 1854	Format (mm) 4100 x 1300	Format (mm) 4100 x 1854
U	0070	Carbongrau	NT	6,0	•	•	•	
U	0074	Pastellgrau	NT	6,0	•	•	•	•
U	0075	Dunkelgrau	NT	6,0	•	•	•	
U	0077	Graphitgrau	NT	6,0	•	•	•	•
U	0080	Schwarz	NT	6,0	•	•		
U	0085	Weiss	NT	6,0	•	•	•	•
U	0657	Sepiabraun	NT	6,0	•			
U	0689	Tiefrot	NT	6,0	•			
U	0691	Purpurrot	NT	6,0	•			
U	0741	Birkengrau	NT	6,0	•	•		
U	0742	Kieselgrau	NT	6,0	•	•	•	
U	0768	Sparrow	NT	6,0	•			
M	0794	Patina Bronze	NT	6,0	•			
H	0801	Fichte Platin	NT	6,0	•			
H	0803	Kiefer Tirol	NT	6,0	•			
H	5171	Polar Oak	NT	6,0	•	•		
M	0027	Prado Achatgrau	NT	8,0		•		
U	0070	Carbongrau	NT	8,0	•	•	•	•
U	0071	Fresko	NT	8,0	•			
U	0074	Pastellgrau	NT	8,0	•	•	•	•
U	0075	Dunkelgrau	NT	8,0	•			
U	0077	Graphitgrau	NT	8,0	•	•	•	•
U	0080	Schwarz	NT	8,0	•			
U	0081	Alpaka	NT	8,0	•			
U	0085	Weiss	NT	8,0	•	•		•
U	0091	Starlight	NT	8,0	•			
M	0427	Skyline	NT	8,0	•			•
M	0428	Cave	NT	8,0	•			•
U	0689	Tiefrot	NT	8,0	•	•		
U	0691	Purpurrot	NT	8,0		•		
U	0702	Nachtblau	NT	8,0	•			
U	0741	Birkengrau	NT	8,0	•	•		
U	0742	Kieselgrau	NT	8,0	•	•	•	•
U	0762	Neutralgrau Mittel	NT	8,0	•			
U	0768	Sparrow	NT	8,0	•			
M	0794	Patina Bronze	NT	8,0	•	•	•	•
H	0801	Fichte Platin	NT	8,0	•			
H	0803	Kiefer Tirol	NT	8,0	•			
U	0887	Dark Offroad Greige	NT	8,0	•			
U	0900	Dark Cyber Grey	NT	8,0	•			
U	2206	Fango	NT	8,0	•			
U	3003	Rubinusrot	NT	8,0	•	•	•	•
H	5171	Polar Oak	NT	8,0	•			
M	AU01	Authentic Mocca	NT	8,0				•

Dekorart













U = Colour
H = Nature
M = Material

Oberfläche

NT = NT

Lieferoptionen

• = in handelsüblichen Mengen an Lager
Fundermax Swiss



Oberfläche NY

Dekor- art	Dekor Nr.	Dekorname	Ober- fläche	Stärke (mm)	Format (mm) 4100 x 1300	Format (mm) 4100 x 1854
M	AU01	Authentic Mocca	NY	8,0	•	



Dekorart

U = Colour
H = Nature
M = Material

Oberflächen

NY = Sky
NH = Hexa

Lieferoptionen

• = in handelsüblichen Mengen an Lager
Fundermax Swiss

Oberfläche NH

Dekor- art	Dekor Nr.	Dekorname	Ober- fläche	Stärke (mm)	Format (mm) 2800 x 1300	Format (mm) 2050 x 1854	Format (mm) 4100 x 1854
U	0066	Sand	NH	16,0	•	•	•
U	0074	Pastellgrau	NH	16,0	•	•	•
U	0075	Dunkelgrau	NH	16,0	•	•	•
U	0144	Costa	NH	16,0	•	•	•
M	0427	Skyline	NH	16,0	•	•	•
H	5171	Polar Oak	NH	16,0	•	•	•

Alle 6 Dekore auf Bestellung auch in Stärke 18,0 mm und 20,0 mm erhältlich.



Oberfläche NN

Dekor- art	Dekor Nr.	Dekorname	Ober- fläche	Stärke (mm)	Format (mm) 4100 x 1300
M	0026	Prado Alugrau	NN	12,0	•
M	0027	Prado Achatgrau	NN	12,0	•
M	0344	Riverside	NN	12,0	•
M	0386	Blues	NN	12,0	•
M	0394	Moonwalk	NN	12,0	•
M	0406	Rockstar	NN	12,0	•
M	0421	Venus	NN	12,0	•
M	0426	Loft	NN	12,0	•
M	0427	Skyline	NN	12,0	•
M	0428	Cave	NN	12,0	•
M	0497	Stonehenge	NN	12,0	•
M	0793	Patina Zinn	NN	12,0	•
M	0794	Patina Bronze	NN	12,0	•

Dekorart

M = Material

Oberfläche

NN = Enduro

Lieferoptionen

• = in handelsüblichen Mengen an Lager
Fundermax Swiss



0026



0027




0344




0386



0394



0406



0421



0426



0427



0428



0497



0793



0794

::Fundermax
For you to create

Notz
PLASTICS AG

Fundermax Swiss AG

Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
T +41 (0)56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T: +43 (0)5 9494-0, F: +43 (0)5 9494-4200
office@fundermax.at
www.fundermax.com

MEMBER OF *Constantia* INDUSTRIES

