

# DELTA<sup>®</sup>- FASSADE B

UV-bestendige folie, Euroklasse B

## De ultieme bescherming van gebouwen


- gedrag bij brand: klasse B (EN 13501-1)
- toepasbaar bij gevelbekleding met open voegen tot 20 mm en maximaal 20 % gevelopening
- volkomen regendicht: klasse W1 waterdicht, ook na veroudering (5.000 uren UV-test)
- extreem dampopen
- licht en eenvoudig te verwerken; slechts 240 g/m<sup>2</sup>
- CE-gecertificeerd



## DELTA®-FASSADE B verhindert brandschade.

Gedrag bij brand: Euroklasse B volgens norm EN 13501-1.

- zeer lage ontvlambaarheid
- beperkte vlamverspreiding
- brandklasse B, ongeacht de ondergrond: plaatmateriaal, minerale wol, luchtsponw ....
- zelfdovende folie: geen vlamvoortplanting tussen de verdiepingen; geen brandende druppelvorming
- vlamvertrager opgenomen als grondstof in het product: geen gevaar voor slechter brandgedrag in de loop der tijd; gedrag bij brand duurzaam classificatie B.



Dampopen wandfolie X




DELTA®-FASSADE B




## DELTA®-FASSADE B bij gesloten of open gevelbekleding.

Zwart oppervlak; toepasbaar bij gesloten of open gevelbekleding (ruimte tussen bekleding tot 20 mm en met maximaal 20 % gevelopening\*) dankzij de verhoogde weerstand tegen UV-straling.



Open gevelbekleding tot 20 mm / 20 %



Gesloten gevelbekleding

\* Vraag advies bij afwijkende detaillering

## DELTA®-FASSADE B, de voordelen op een rij.

- ✓ gedrag bij brand: Euroklasse B
- ✓ licht en gemakkelijk te verwerken: slechts 240 g/m<sup>2</sup>
- ✓ waterwerendheid: waterdicht, klasse W1 voor en na veroudering (5.000 uur UV bij 50 °C + 90 dagen bij 70 °C)
- ✓ treksterkte (EN 12311): 270/230 N/5 cm voor veroudering en 250/210 N/5 cm na veroudering
- ✓ scheurweerstand (EN 12310): nagelscheursterkte 110/110 N
- ✓ gegarandeerde DELTA®-kwaliteit



# DELTA®

**DÖRKEN**

N.V. Dörken Benelux S.A.  
Brusselsesteenweg 483  
B-1731 Zellik (Asse)  
Tel.: 02 466 02 75  
Fax: 02 466 87 35  
info@doerken.be  
info@doerken.nl  
www.doerken.be  
www.doerken.nl

Lid van de Dörken groep

Beschrijving	Brandwerende, dampopen en Uv-bestendige folie.
Materiaal	Wit PES vezelvlies, gecoat met een zwarte polyacrylaatlaag.
Toepassing	Als wandfolie: regendichte folie in de houtskeletbouw – achter een gesloten gevelbekleding – achter een gevelbekleding met zowel horizontale als verticale openingen (voegen ≤ 20 mm en beperkt tot ≤ 20 % van de geveloppervlakte) Als onderdakfolie: vrij hangend of in contact met de ondergrond
Normering	EN 13859-1 en EN 13859-2
Gewicht	ca. 240 g/m <sup>2</sup>
S <sub>d</sub> -waarde	ca. 0,02 m
Warmtegeleiding	ca. 0,17 W/(m · K)
Waterwerendheid (EN 13859-2 en EN 1928)	waterdicht; klasse W1 voor en na veroudering (5.000 uur UV bij 50 °C + 90 dagen bij 70 °C)
Treksterkte (EN 12311-1)	270/230 N/5 cm voor veroudering en na veroudering (5.000 uur UV bij 50 °C + 90 dagen bij 70 °C)
Scheurweerstand (EN 12310)	110/110 N
Temperatuurweerstand	- 30 °C tot + 80°C
Rolafmeting	1,50 m x 50 m
Rolgewicht	ca. 18 kg
Brandweerstand (EN 13501-1)	B-s2,d0
Plooibaarheid bij lage temperatuur (EN 1109)	- 40 °C
DELTA®-toebehoren	DELTA®-TAPE FAS, DELTA®-FAS CORNER, DELTA®-THAN
Normering	conform CE

